



35312 Рівненська область,
сmt.Клевaнь, вул.Центральна,38
Тел.: (0362) 62-35-12, 62-35-13
Факс: (0362) 62-35-11
E-mail: color@ukrwest.net

Tehnicka specifikacija

Vrsta proizvoda: Dvokomponentni premaz za horizontalnu signalizaciju “ Signakul HAP”
ТУ У 24.3- 31299514-006:2007

№ п/п	Naziv parametra	Jedinica	Vrednost pokazatelja
1	Boja / nijansa	Koordinate nijanse X i Y po kolorimetrijskom sistemu MKO	Koordinate nijanse moraju odgovarati normama ukazanim u tabl. 3 i na crtezu 1 ГСТУ 2587
2	Koeficijant jasnosti premaza		Mora odgovarati vrednostima ukazanim u tabl. 4. ГСТУ 2587
3	Spoljni izgled filma premaza		Homogena površina bez pukotina i raslojenja
4	Izgled proizvoda u obliku isporuke		Visoko viskozna masa bez grudvica i stranih primesa
5	Vreme susenja do stepena III pri temperaturi $(20\pm 2)^{\circ}\text{C}$ i relativnoj vlažnosti vazduha $(65\pm 15)\%$	minuta, ne vise	35
6	Viskozitet po Brookfieldu, pri temperaturi $(23\pm 0,5)^{\circ}\text{C}$	mPa*sec	10.000-20.000
7	Otpornost na udar prema priboru Y-2M (tezina tega 1000 g, prečnik kuglice 8 mm, prečnik otvora 15 mm)	cm, ne manje	50
8	Otpornost premaza na statičko dejstvo motornog ulja pri temperature $(20\pm 2)^{\circ}\text{C}$	casova, ne manje	72
9	Otpornost premaza na statičko dejstvo vode pri temperature $(20\pm 2)^{\circ}\text{C}$	casova, ne manje	72
10	Otpornost premaza na statičko dejstvo 3%-rastvora NaCl pri temperaturi $(20\pm 2)^{\circ}\text{C}$	casova, ne manje	72
11	Odnos mesanja komponenti A i B	Na 25 kg komp. A potrebno je dodati 450 ml Perkadox 40E ili praskasti ocvrscivac (2% težinski) , nakon cega je masu neophodno mesati 5 - 10 minuta	

Rok lagerovanja : 12 meseci od datuma proizvodnje u originalnoj ambalazi pri temperaturi od 0°C do $+30^{\circ}\text{C}$.
Odgovara zahtevima : ТУ У 24.3 – 31299514-006:2007