

35312 Рівненська область,  
с.м.т.Клевань, вул.Центральна,38  
Тел.: (0362) 62-35-12, 62-35-13  
Факс: (0362) 62-35-11  
E-mail: [office@colorsim.com](mailto:office@colorsim.com)  
Web: [www.colorsim.com](http://www.colorsim.com)

**Производственно - измерительная  
лаборатория атестирована  
свидетельство №РТ-0100/2008  
действительно до 16 декабря 2012 года**

## Tehnicka specifikacija

**Vrsta proizvoda: Akrilni premaz za tankoslojnu horizontalnu signalizaciju “Signakul”  
ТУ У 24.3- 31299514-008:2007**

№ п/п	Naziv parametra	Jedinica	Vrednost pokazatelja
1	Boja / nijansa	Koordinate nijanse X i Y po kolorimetrijskom sistemu MKO	Koordinate nijanse moraju odgovarati normama ukazanim u tabl. 3 i na crtezu 1 ГСТУ 2587
2	Koeficijent jasnosti premaza		Mora odgovarati vrednostima ukazanim u tabl. 4. ГСТУ 2587
3	Spoljni izgled filma premaza		Homogena površina bez pukotina i raslojenja
4	Vreme susenja do stepena III pri temperaturi (20±2) <sup>0</sup> C i relativnoj vlaznosti vazduha (65±15)%	minuta, ne vise	15
5	Vreme nakon koga je dozvoljen saobracaj po premazu pri temperaturi (20±2) <sup>0</sup> C i relativnoj vlaznosti vazduha (65±15)%	minuta, ne vise	30
6	Sadržaj cvrstih materija	%, ne manje	70
7	Pokrivnost suvog filma	g/m <sup>2</sup> , ne vise	200
8	Uribanost	mkm, ne vise	60
9	Indeks po Taber abrazeru	ne vise	270
10	Adhezija	Jedinica, ne vise	2
11	Elasticnost filma na izgib	mm, ne vise	20
12	Tvrdoca filma po TMJI-2124, klatno A	Uslovnih jedinica., ne manje	0,12
13	Gustina	g/cm <sup>3</sup>	1,4 – 1,7
14	Otpornost premaza na staticko dejstvo vode pri temperature (20±2) <sup>0</sup> C	casova, ne manje	48
15	Otpornost premaza na staticko dejstvo 3%- rastvora NaCl pri temperaturi (20±2) <sup>0</sup> C	casova, ne manje	48
16	Viskozitet po B3-4 (20±2) <sup>0</sup> C	Sec.	80 -200
17	Odnos debljine suvog filma premaza prema debljini mokrog filma nanetog premaza	Uslovnih jedinica, ne vise	0,4
18	Snizenje beline premaza pri reakciji sa bitumenom	%, ne vise	5
19	Snizenje beline premaza pri reakciji sa polimernom komponentom asfalta	%, ne vise	15

**Rok lagerovanja : 12 meseci od datuma proizvodnje u originalnoj ambalazi pri temperaturi od 0<sup>0</sup> C do +30<sup>0</sup> C.  
Odgovara zahtevima ТУ У 24.3 – 31299514-008:2007**